

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2002 年 11 月 7 日 (07.11.2002)


PCT

(10) 国際公開番号
WO 02/088269 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C09D 183/16, 5/16 東京都文京区本駒込2丁目2番8号文京グリーンコートセンターオフィス9階 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP02/04069
- (22) 国際出願日: 2002 年 4 月 24 日 (24.04.2002)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2001-131491 2001 年 4 月 27 日 (27.04.2001) JP
- (71) 出願人 (オーストラリア, ブラジル, カナダ, 中国, 韓国, シンガポール, オーストリア, ベルギー, スイス, キプロス, ドイツ, デンマーク, スペイン, フィンランド, フランス, 英国, ギリシャ, アイルランド, イタリア, ルクセンブルグ, モナコ, オランダ, ポルトガル, スウェーデン, トルコについてののみ): クラリアントインターナショナルリミテッド (CLARIANT INTERNATIONAL LTD.) [CH/CH]; CH-4132 ムッテンツ 1 ロートハウスシュトラッセ 6 1 Muttenz (CH).
- (71) 出願人 (日本についてののみ): クラリアントジャパン株式会社 (CLARIANT(JAPAN)K.K.) [JP/JP]; 〒113-8662
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 鈴木 直 (SUZUKI, Tadashi) [JP/JP]; 〒113-8662 東京都文京区本駒込2丁目2番8号文京グリーンコートセンターオフィス9階 クラリアント ジャパン 株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 鐘尾 宏紀, 外 (KANAOKI, Hiroki et al.); 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2丁目10番14号 ばんだいビル むつみ国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AU, BR, CA, CN, JP, KR, SG, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ANTI-STAINING COATING SOLUTION COMPRISING INORGANIC POLYSILAZANE

(54) 発明の名称: 無機ポリシラザン含有防汚コーティング液




exterior of a house, a toilet, a kitchen, an article for use in a water section in a house such as a bath, a toilet stool, a sign board, a plastic article, a glass article or the like forms a strong and close coating film and imparts good hydrophilic and anti-staining properties being durable over a long period of time to an article coated.

(57) Abstract: An anti-staining coating solution which comprises 0.5 to 10 wt % of a solvent-soluble inorganic polysilazane having a recurring unit represented by the following general formula: (I), 0.5 to 10 wt % relative to the pure polysilazane of a catalyst such as 4,4'-trimethylenebis(1-methylpyriline), and a diluting solvent. The solvent is appropriately selected, depending on an article to be coated, from among a mineral spirit, a paraffinic solvent, an aromatic solvent, an alicyclic solvent and their mixtures. The coating solution having been applied on an automobile body, an automobile wheel, a denture, a grave stone, an interior or



(57) 要約:

下記一般式で示される繰り返し単位を含む、溶剤可溶性の無機ポリシラザンを0.5～10重量%、4,4'-トリメチレンビス(1-メチルペリジン)などの触媒を無機ポリシラザン純分に対して0.5～10重量%含む溶剤溶液からなるコーティング液を、自動車車体、自動車ホイール、入れ歯、墓石、住宅内外装、トイレ、台所、洗面所、浴槽などの水まわり製品、便器、看板、標識、プラスチック製品、ガラス製品などにコーティングすることにより強固で緻密なシリカ被膜を形成し、これら製品に長期にわたり持続する親水効果及び防汚効果を付与する。溶剤は、ミネラルスピリット、パラフィン系溶剤、芳香族系溶剤、環式脂肪族系溶剤及びこれらの混合溶剤の中からコーティングの対象物に応じ適宜選択される。



明 細 書

無機ポリシラザン含有防汚コーティング液

5 技術分野

本発明は、自動車、電車、航空機などの車体・ホイール、入れ歯、墓石、住宅内外装、トイレ、台所、洗面所、浴槽などの水まわり製品、看板、標識、プラスチック製品、ガラス製品などの表面をコーティングすることにより、優れた防汚機能を有する親水性被膜を形成することのできる防汚コーティング液に関する。

背景技術

従来から、物品の表面の汚染を防止するために各種の対策が講ぜられている。例えば、自動車車体は、塵埃や排気ガスなどの燃焼生成物等により汚れやすく、このため自動車車体にワックスを塗布し、車体表面にワックス被膜を形成して車体の汚染を防止している。これは、車体表面を撥水性とすることにより、車体表面に水が接したとき水が水滴となって車体表面を転がり落ち、これにより水の中に存在する汚れ成分が車体表面に付着、残留することがなくなり、またワックス被膜により車体表面に汚れ成分が付着し難くなるとともに、付着した場合にも汚れ成分が水により除去され易くなるというものである。

また、浴槽、台所のシンク、洗面台などの水まわり製品は、使用時、水の他に油、油性成分を含む石鹸液、洗顔剤、染髪剤等種々のものと接するが、これらのうち油性物質や石鹸のカルシウム塩である石鹸カスなどが埃などと共に表面に付着して汚れとなると考えられている。そこで、これら製品の汚れを防止するために、製品表面に形成されているガラス

質をなす釉薬面を例えばワックス、フッ素含有材料などにより撥水処理加工し、汚れが釉薬面に残留しないようにすることもなされつつある。住宅内外装、トイレの便器、水まわり製品、看板、標識、墓石などにおいても、撥水処理を施すことにより汚れの付着を防止することが試みられている。

一方、界面活性剤を基材表面に塗布することで表面を親水性に改質することは古くから知られており、界面活性剤にポリアクリル酸やポリビニルアルコールなどの水溶性有機高分子を添加・配合することで、親水性の持続性を上げることが特開昭52-101680号公報等に記載されている。さらに、疎水性ポリマーよりなる多孔質膜の表面および内部にポリビニルアルコールと酢酸ビニルの共重合体の被覆を介して、セルロースやグリコール類およびグリセリンなどの親水性物質を被覆固定化する方法が特公平5-67330号公報等で知られている。

しかしながら、従来の撥水性ワックスなどの撥水処理では、撥水効果が十分であるとまではいえないか、あるいは当初十分な撥水処理がなされたとしても、その効果は短期間でなくなり、長期かつ十分な防汚防止効果が発揮されるとまでは言えないものであった。さらに、従来の親水性コーティングは、一時的もしくは短時間の間だけ親水性を付与するのみであり、親水効果の十分な持続性は期待し難いばかりでなく、水膜が均一となり難く、透視像や反射像が歪み、上記製品等においては実用化において問題があった。

更に、入れ歯の防汚および臭いの発生の防止に関しても、フッ素処理など種々検討がなされているが、一度の処理により、長期間に亘り十分な効果が得られるとまで言えるものではなかった。

本発明は、上記課題を解決すべくなされたものであり、基体との密着性に優れ、塗布後強固で緻密な被膜を形成し、かつ長期にわたり持続す

る親水効果及び防汚効果を物品表面に付与することができる防汚コーティング液を提供することを目的とするものであり、これにより自動車車体、自動車ホイール、入れ歯、墓石、住宅内外装、トイレ、台所、洗面所、浴槽などの水を使う個所で用いる水まわり製品、便器、看板、標識、
5 プラスチック製品、ガラス製品などに親水性防汚コーティングを形成し、物品表面の優れた防汚を図るものである。

また、本発明は、コーティング液が塗布される製品により、コーティング後の均一透明性などの外観性、乾燥性、臭い、安全性、基体へのダメージなど要求される特性が異なるため、各種使用用途に応じ適切な防
10 汚コーティング液を提供することをも目的とするものである。

発明の開示

本発明は、以下の特徴を有する防汚コーティング液に関する。

(1) 無機ポリシラザン、希釈溶剤及び触媒を含有することを特徴とする防汚コーティング液。
15

(2) 上記(1)の防汚コーティング液において、希釈溶剤として、ミネラルスピリットを用いることを特徴とする防汚コーティング液。

(3) 上記(1)の防汚コーティング液において、希釈溶剤として、パラフィン系溶剤を用いることを特徴とする防汚コーティング液。

(4) 上記(2)又は(3)の防汚コーティング液において、希釈溶剤に、さらにキシレン、メチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキサンのうち1種または2種以上の溶剤が含まれることを特徴とする防汚コーティング液。
20

(5) 上記(1)～(4)のいずれかの防汚コーティング液において、無機ポリシラザンの濃度が0.5～10重量%であることを特徴とする防汚コーティング液。
25


(6) 上記(1)～(5)のいずれかの防汚コーティング液において、触媒を無機ポリシラザン純分に対して0.5～10重量%含むことを特徴とする防汚コーティング液。

(7) 上記(1)～(6)のいずれかの防汚コーティング液において、
5 触媒として、4, 4'-トリメチレンビス(1-メチルピペリジン)を用いることを特徴とする防汚コーティング液。

発明の好ましい態様

以下、本発明を更に詳細に説明する。

10 本発明の防汚コーティング液は、無機ポリシラザン、希釈溶剤及び触媒を必須の成分として含有するものであるが、本発明の防汚コーティング液に用いられる無機ポリシラザンとしては、一般式：



15 で表される繰り返し単位を有し、溶媒に可溶なものを挙げるができる。

本発明において用いられる上記一般式で示される繰り返し単位を有し、溶媒に可溶な無機ポリシラザンは、従来知られた方法によって製造されたいずれのものであってもよい。

20 上記一般式で示される繰り返し単位を有し、溶媒に可溶な無機ポリシラザンを製造する方法としては、従来知られた方法を含め任意の方法を採用すれば良い。このような方法の一つとして、例えば、一般式 SiH_2X_2 (式中Xはハロゲン原子) で示されるジハロシランと塩基とを反応

させてジハロシランのアダクトを形成させた後、該ジハロシランのアダクトとアンモニアとを反応させることにより合成する方法が挙げられる。一般にハロシランは酸性であり、塩基と反応してアダクトを形成することができる。このアダクトの形成速度及びアダクトとしての安定性は、ハロシランの酸性の強さと塩基性物質の塩基性の強さや立体因子等に依存するため、ハロシランの種類と塩基の種類を適宜選択することにより、安定で且つアンモニアとの反応により容易に無機ポリシラザンを製造することのできるアダクトを形成すればよい。この場合のアダクトの安定性は、必ずしも、アダクトとして単離できる程度の安定性を意味するものではなく、溶媒中で安定に存在する場合のみならず、実質的に反応中間体として機能するすべての場合を包含する。

ハロシランとしては、その取り扱い性や反応性の観点から、一般式 SiH_2X_2 ($\text{X} = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{又は I}$) で表されるジハロシランを選択することが好ましく、反応性及び原料価格等の観点から、特にジクロロシラン使用することが好ましい。

アダクトを形成するために用いられる塩基は、ハロシランとアダクトを形成する反応以外の反応をしない塩基であればよく、例えば、ルイス塩基、3級アミン類（トリアルキルアミン）、ピリジン、ピリコン及びこれらの誘導体、立体障害性の基を有する2級アミン類、フォスフィン、アルシン及びこれらの誘導体等（例えば、トリメチルフォスフィン、ジメチルエチルフォスフィン、メチルジエチルフォスフィン、トリメチルアルシン、トリメチルスチビン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、チエフェン、フラン、ジオキサン、セレノフェン等）が好ましいものとして挙げられ、特にピリジン及びピコリンが取扱上及び経済上から好ましい。使用する塩基の量は、特に厳密である必要はなく、アダクト中のアミンを含めて、シランに対して化学量論的量、即ちアミン：シラン＝

2 : 1 より過剰に存在すれば足りる。なお、アダクト生成反応は溶媒中で行われる。

アダクトを経由する無機ポリシラザンの合成においては、上記アダクトとアンモニアとを非反応性溶液中で反応させることにより無機ポリシラザンが形成されるが、その際のアンモニアの量はシランに対して過剰
5 量であればよく、また反応条件としては、反応温度が通常 $-78^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ 、好ましくは $-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ であればよく、反応時間、反応圧力に特に制限されない。また、無機ポリシラザンの重合反応は不活性ガス雰囲気下に行うのが好ましく、不活性ガスとしては窒素又はアルゴン
10 が好適である。

本発明においては、無機ポリシラザンは、上記一般式で示される繰り返し単位を含む、溶剤に可溶性のものであればよいが、通常 $600 \sim 3000$ の範囲の数平均分子量を有するものが好ましく用いられる。また、無機ポリシラザンは、コーティング液全重量に対して $0.5 \sim 10$ 重量%
15 で用いることが好ましい。

一方、本発明で用いられる触媒は、無機ポリシラザンを常温でシリカに転化する機能を有するものである。本発明の触媒として好ましいものを具体的に示すと、1-メチルピペラジン、1-メチルピペリジン、4, 4'-トリメチレンジピペリジン、4, 4'-トリメチレンビス(1-メチルピペリジン)、ジアザビスクロー[2, 2, 2]オクタン、シス-2, 6-ジメチルピペラジン、4-(4-メチルピペリジン)ピリジン、
20 ピリジン、ジピリジン、 α -ピコリン、 β -ピコリン、 γ -ピコリン、ピペリジン、ルチジン、ピリミジン、ピリダジン、4, 4'-トリメチレンジピリジン、2-(メチルアミノ)ピリジン、ピラジン、キノリン、
25 キノキサリン、トリアジン、ピロール、3-ピロリン、イミダゾール、トリアゾール、テトラゾール、1-メチルピロリジンなどのN-ヘテロ

環状化合物；メチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、プロピルアミン、ジプロピルアミン、トリプロピルアミン、ブチルアミン、ジブチルアミン、トリブチルアミン、ペンチルアミン、ジペンチルアミン、トリペンチルアミン、ヘキシルアミン、ジヘキシルアミン、トリヘキシルアミン、ヘプチルアミン、ジヘプチルアミン、オクチルアミン、ジオクチルアミン、トリオクチルアミン、フェニルアミン、ジフェニルアミン、トリフェニルアミンなどのアミン類；更にDBU（1，8-ジアザビシクロ[5，4，0]7-ウンデセン）、DBN（1，5-ジアザビシクロ[4，3，0]5-ノネン）、1，5，9-トリアザシクロドデカン、1，4，7-トリアザシクロノナンなどが挙げられる。これら触媒は、無機ポリシラザン純分に対して0.5～10%配合することが好ましい。

更に、本発明の防汚コーティング液に用いられる希釈溶剤としては、無機ポリシラザン及び触媒を溶解することができるものであればいずれのものであってもよい。貯蔵安定性を考えた場合には、無機ポリシラザン及び触媒に対して持続的な溶解力を有するものが好ましく、また、長期間の使用においても、シラン、水素、アンモニアなどのガスの発生がなく安定性のある溶媒であることが好ましい。本発明の防汚コーティング液において用いられる希釈溶剤としては、ミネラルスピリットなどの石油溶剤、パラフィン系溶剤、芳香族系溶剤、環式脂肪族系溶剤などが挙げられる。これら溶剤あるいは溶剤の成分を具体的に示すと、パラフィン系溶剤あるいは溶剤成分としては、例えば、C8のオクタン、2，2，3-トリメチルペンタン、C9のノナン、2，2，5-トリメチルヘキサン、C10のデカン、C11のn-ウンデカンなどが、芳香族系溶剤あるいは溶剤成分としては、例えば、C8のキシレン、C9のクメン、メシチレン、C10のナフタレン、テトラヒドロナフタレン、ブチルベンゼ

ン、p-シメン、ジエチルベンゼン、テトラメチルベンゼン、C11のペンチルベンゼンなどが、環式脂肪族系溶剤あるいは溶剤成分としては、例えば、C7のメチルシクロヘキサン、C8のエチルシクロヘキサン、C10のp-メンタン、 α -ピネン、ジペンテン、デカリンなどが挙げられる。なお、これら各溶剤は、単に参考のために例示されたにすぎず、溶剤あるいは溶剤成分がこれら具体的に例示されたものに限定されるものではない。また、これら各溶剤あるいは溶剤成分は、単独で、あるいは混合物として用いられる。

本発明の防汚コーティング液は、自動車車体、自動車ホイール、入れ歯、墓石、住宅内外装、トイレ、台所、洗面所、浴槽などの水を使う個所で用いる水まわり製品、便器、看板、標識、プラスチック製品、ガラス製品などの表面に塗布することにより、これら製品表面に緻密で親水性の被膜を形成することができる。本発明の防汚コーティング液を塗布する方法としては、液体の塗布法として知られた方法であればいずれのものでもよい。本発明の防汚コーティング液を塗布する方法を具体的に挙げると、例えば、布拭き法、スポンジ拭き法、スプレーコート、フローコート、ローラーコート、ディップコート等の方法が挙げられるが、塗布法がこれら具体的に例示したものに限定されるものではない。本発明の防汚コーティング液を塗布する方法として好ましい方法は、コーティング液が適用される製品の形状、大きさ、量など種々の条件により異なり、例えば、自動車の車体や墓石などの場合は、布拭き法、スポンジ拭き法、スプレー法が施工上の観点から好ましく、また、住宅内外装などの場合は、ローラーコート、スプレーコートが好ましい。更に、入れ歯などの場合には、スプレーコート、ディップコートが好ましい。コーティング液の塗布量は、乾燥後の膜厚で0.1～2ミクロン程度の被膜が形成されるような量が好ましい。

本発明の防汚コーティング液を塗布することにより、製品表面に親水性を有し、且つ緻密な被膜が形成されるが、これはコーティング液中に含まれる無機ポリシラザンが触媒の作用により緻密なシリカ被膜に転化され、該シリカ被膜の有する強い親水性とされたことによるものである。

5 本発明の防汚コーティング液は、常温で乾燥すると、容易にシリカからなる硬くて緻密な被膜が形成される。このシリカ被膜の形成は、無機ポリシラザン、触媒などの種類により異なるが、1～2週間程度の期間をかけて形成される。このように、本発明のコーティング液は、塗布時においては溶液状態なので非常に塗布しやすく、塗布後容易に被膜が形成
10 され、この被膜が緻密で硬質な親水性被膜に転化することで、各種製品の表面に親水性防汚膜を容易に形成することができるものである。形成されたコーティング表面は硬くて緻密なほど汚れ防止効果は高い。

例えば、本発明の防汚コーティング液により自動車、墓石、住宅外壁などの表面に親水性で緻密なシリカ被膜を形成すると、表面が親水性と
15 されているため、雨水が表面に付着した場合に水滴は形成されずに水膜状になる。なおかつ、該親水性表面は、煤塵等の燃焼生成物などの疎水性物質との親和性よりも水との親和性に優れるため、雨水により前記汚れが容易に洗い流される。また、緻密な表面を形成しているため、塵埃、煤塵などの付着量自体も抑制される。したがって、視覚的に目立った汚
20 れが生じにくく、かつ汚れ付着量も少なくなる。

また、入れ歯の場合には、入れ歯（デンチャー）材質であるアクリルレジンが吸水し、これによりレジンに汚れが入り込むとか、レジンに汚れが吸着或いは付着され、これが入れ歯の臭いの発生の原因となっているが、本発明の防汚コーティング液によれば、デンチャー材質であるア
25 クリルレジンを変形、劣化させない温度で、デンチャーに密着性がよく、親水性で緻密なシリカ被膜が形成される。これにより、レジンへの吸水

が防止され、デンチャー材質への汚れの浸入が防止されると共に、シリカ被膜に汚れが付着しても水で簡単に洗い流せるため、臭いの発生を防止することができる。さらに、本発明の防汚コーティング液で入れ歯を被覆することにより、デンチャーの仕上げ研磨において凹凸が存在する場合でも、この凹凸がシリカ被膜で平滑化され、より一層汚れが付着し難くなる。また、形成されたシリカ被膜は、表面硬度が高く、耐久性も高いため、食べ物やかみ合せに対して摩耗することがないし、生体内で安定で、溶出することはない。万一剥離したとしたとしても、シリカは無害である。

また、本発明の防汚コーティング液は、適用される製品用途に応じて、コーティング液を塗布した際の外観性、乾燥性、臭い、安全性、基体へのダメージ、コーティング液の保存安定性など要求される性質が少しずつ異なる。これに対処するためには、使用する無機ポリシラザン及び触媒の種類及び量はもちろんであるが、溶剤の種類、配合割合を変えることによって、簡便に各用途に最も適切なコーティング液を提供することができる。

例えば、濃色で塗装された自動車、入れ歯、研磨した御影石、鏡面仕上げの金属やメッキ基板、透明な樹脂、ガラスなど汚れが目立ちやすく外観が重視される基体に対しては、溶剤としてミネラルスピリットなど重い溶剤が適する。ミネラルターペンである、モービル石油のペガソールAN45、ペガソール3040も好ましく使用することができる溶剤である。ミネラルスピリットを溶剤として用いることにより、斑、干渉色、白ぼけ、ざらつきなどが目立ちやすい基体に対しても美しく施工することができる。しかし、ミネラルスピリットは上記のような利点があるものの、溶解力の点では比較的弱いので、溶解力を付加するためには、ミネラルスピリットの他に例えばエッソ石油のソルベッソ100、ソル

ベッソ 150、モービル石油のペガソール R-100、ペガソール R-150 などの芳香族系混合溶媒を配合するとよい。さらに、芳香族を含まないパラフィン系溶媒も溶剤として使用できる。具体的には、例えば
5 東燃化学の低臭溶剤であるエクソール DSP 100/140、エクソール D 30、エクソール D 40、などを挙げることができる。

また、トイレ、台所、洗面所、浴室などの水まわり製品、入れ歯などでは、臭いがしないことも重要である。このような無臭性が要求される製品においては、必要に応じ溶剤の一部に臭いが少ないメチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキサンなどを加えることによって、臭いが少ない
10 コーティング液を提供することができる。

なお、本発明の防汚コーティング液は、新しく製品を製造する際に適用してもよいし、使用中の製品に塗布、適用してもよい。

次に、各用途に応じたコーティング液の無機ポリシラザン、触媒及び希釈溶剤の配合例を具体的に示す。これらは、単に好ましい一例を示したに過ぎないものであり、コーティング液の組成及び組成割合は、被覆
15 される製品の用途に応じ適宜のものとすればよく、本発明のコーティング液の配合及び配合割合が以下のものに限定されるものではない。

A. 自動車車体、ホイール用

下地の塗膜層にダメージを与えず、塗装時、特にカップガンを用いる
20 場合に該カップガン中で白くならないなどの溶液安定性が要求される。

(配合割合例)

無機ポリシラザン : 0.3～2 重量%
DMPP : 0.01～0.1 重量%
キシレン : 0.5～10 重量%
25 ペガソール AN 45 : 残量

なお、DMPP は 4, 4'-トリメチレンビス (1-メチルピペリジ

ン)である(以下同じ)。

(好ましい配合割合例)

無機ポリシラザン : 0.4~1重量%

DMPP : 0.01~0.05重量%

5 キシレン : 1~4重量%

ペガソールAN45 : 残量

B. 入れ歯

デンチャー材質であるアクリルレジンを変形、劣化させることなく、
臭いが少なく、人体に対し安全で、溶液が白濁しないなどの長期安定性
10 が要求される。

(配合割合例)

無機ポリシラザン : 0.5~5重量%

DMPP : 0.02~0.2重量%

ペガソールAN45 : 残量

15 (好ましい配合割合例)

無機ポリシラザン : 1~2重量%

DMPP : 0.04~0.08重量%

ペガソールAN45 : 残量

C. 墓石

20 御影石などで干渉色が出にくく、かつ溶液が白くならないなどの長期
安定性が要求される。

(配合割合例)

無機ポリシラザン : 0.5~4重量%

DMPP : 0.01~0.2重量%

25 キシレン : 5~50重量%

ペガソール3040 : 残量

(好ましい配合割合例)

無機ポリシラザン : 1 ~ 3 重量%

DMP P : 0.01 ~ 0.1 重量%

キシレン : 5 ~ 15 重量%

5 ペガソール 3040 : 残量

D. 住宅内外装、浴槽・台所まわりなど

臭いが少なく、人体に安全で、乾燥性が高いことが要求される。

(配合割合例)

無機ポリシラザン : 0.3 ~ 2 重量%

10 DMP P : 0.01 ~ 0.2 重量%

キシレン : 1 ~ 10 重量%

ペガソール AN 45 : 5 ~ 88 重量%

エチルシクロヘキサン : 5 ~ 88 重量%

メチルシクロヘキサン : 5 ~ 88 重量%

15 (好ましい配合割合例)

無機ポリシラザン : 0.5 ~ 2 重量%

DMP P : 0.01 ~ 0.1 重量%

キシレン : 1 ~ 5 重量%

ペガソール AN 45 : 20 ~ 50 重量%

20 エチルシクロヘキサン : 20 ~ 50 重量%

メチルシクロヘキサン : 20 ~ 50 重量%

E. ポリカーボネート板

下地のポリカーボネート板を侵さないことが要求される。

(配合割合例)

25 無機ポリシラザン : 0.5 ~ 5 重量%、

DMP P : 0.01 ~ 0.4 重量%

キシレン : 1 ~ 10 重量%

ペガソール 3040 : 残量

(好ましい配合割合例)

無機ポリシラザン : 0.5 ~ 4 重量%、

5 DMP P : 0.03 ~ 0.2 重量%

キシレン : 3 ~ 10 重量%

ペガソール 3040 : 残量

10 なお、上記溶剤のペガソールAN45及びペガソール3040（モービル石油製）は、いずれも原油の常圧蒸留で得られる流出油を水素化精製した留分で、主にC₈~C₁₁の範囲の石油系炭化水素であり、アニリン点は各々43℃及び54℃であり、ペガソールAN45はペガソール3040に比べ芳香族成分が多い。

発明を実施するための最良の態様

15 以下、製造例及び実施例により本発明を具体的に説明するが、これら製造例及び実施例により本発明は何等限定されるものではない。

製造例1（無機ポリシラザンの製造）

内容積300mlの四つ口フラスコにガス吹き込み管、メカニカルスターラー、ジュワーコンデンサーを装着した。反応器内部を脱酸素した
20 乾燥窒素で置換した後、四つ口フラスコに脱気した乾燥ピリジン150mlを入れ、これを氷冷した。次に、ジクロロシラン16.1gを50分間かけて加えたところ、白色固体状のアダクツ（SiH₂Cl₂・2Py）が生成した。反応混合物を氷冷し、激しく攪拌しながら、ソーダライム管及び活性炭管を通して精製したアンモニア10.9gを窒素ガス
25 と混合して、1時間かけて吹き込んだ。反応終了後、固体生成物を遠心分離した後、更に濾過して除去した。濾液から溶媒を減圧除去（50℃、

5 mmHg、2時間) することにより、ガラス状固体ポリシラザン 5. 52 g を得た。蒸気圧降下法による分子量は 2000 であった。収率は 77% であった。

実施例 1

5 製造例 1 で得た無機ポリシラザン 0. 5 重量部及び DMP P (触媒) 0. 02 重量部を、キシレン 1. 98 重量部及びペガソール AN 45 (モビル石油) 97. 5 重量部からなる溶剤に溶解して、自動車車体、ホイール用の防汚コーティング液を得た。

10 このコーティング液をスプレーガンにより、塗装鋼板にシリカ転化後膜厚 0. 2 μ m の量で吹き付け、コーティングを行った。乾燥後、屋外曝露試験にかけ、接触角の変化を観察して、表 1 の結果を得た。

表 1

屋外曝露日数 (日)	0	7	14	21	28	3月	6月	1年
接触角 (°)	65	41	23	16	11	10	9	10

15 表 1 から、シリカ被膜の形成は徐々に進み、2 週間後には親水性膜がほぼ形成され、この親水性シリカ被膜により、塗装鋼板は長期かつ安定的に被覆された状態が続くことが分る。また、6 か月経過及び 1 年経過後の観察によると、コーティング塗装鋼板には、いずれの場合も汚れの発生は認められなかった。

20 また、このコーティング液を窒素封入した状態において常温で保存し、1 ヶ月、3 ヶ月、6 か月後のモノシランの発生量を調べたところ、1 ヶ月後は 43 ppm、3 ヶ月後は 61 ppm、6 か月後は 75 ppm であり、保存安定性は良好であった。

さらに、実施例 1 のコーティング液をスプレーガンのカップ中に入れ、30 分間常温、大気中に放置したが、液は透明状態を保っていた。一方、

上記組成において、ペガソールAN45を、芳香族成分含有量がペガソールAN45より少ないペガソール3040（モービル石油）に替えたところ20分後に液は白濁した。この結果から、スプレーガンを用いてコーティング液を被覆する上記組成の自動車用防汚コーティング液においては、コーティング液の安定性の観点から、下地塗装に影響を及ぼさない範囲で芳香族成分の多い溶剤を用いることが好ましいものである。

実施例 2

製造例1で得た無機ポリシラザン1重量部及びDMPP（触媒）0.04重量部を、ペガソールAN45（モービル石油）98.96重量部からなる溶剤に溶解して、入れ歯（デンチャー）被覆用防汚コーティング液を得た。

このコーティング液をデンチャー全体にスプレーガンによりシリカ膜厚0.3 μ mとなるように塗布した。オーブンにて45℃、60分乾燥後、高温高湿器にて40℃、相対湿度90%の条件で、12時間処理し、被膜を完全にシリカに転換させた。デンチャー表面に親水性で緻密なシリカ被膜が形成され、入れ歯を使用したところ被膜の劣化はなく、汚れは水で簡単に洗い流せ、また臭いの発生も見られなかった。

実施例 3

製造例1で得た無機ポリシラザン1重量部及びDMPP（触媒）0.04重量部を、キシレン11.46重量部及びペガソール3040（モービル石油）87.5重量部からなる溶剤に溶解して、墓石被覆用防汚コーティング液を得た。

このコーティング液を研磨した御影石上にエアゾールスプレーにより塗布した。これにより0.4 μ mの均一被膜が形成された。2週間後には、表面に親水性で緻密なシリカ被膜が形成され、屋外放置後1年後においても被膜の劣化はなく、汚れの発生も見られなかった。

実施例 4

製造例 1 で得た無機ポリシラザン 0.5 重量部及び DMPP (触媒) 0.02 重量部を、キシレン 1.98 重量部及びペガソール AN 45 (モービル石油) 32.5 重量部、エチルシクロヘキサン 32.5 重量部、メチルシクロヘキサン 32.5 重量部からなる溶剤に溶解して、浴槽、洗面台などの水まわり製品被覆用の防汚コーティング液を得た。このコーティング液を陶磁器製の洗面台及びホーロー被覆された浴槽表面に被覆した。各々、 $0.2\ \mu\text{m}$ の均一被膜が形成された。汚れの付着が少なく、付着した場合にも容易に汚れを除去することができた。

10 実施例 5

製造例 1 で得た無機ポリシラザン 1 重量部及び DMPP (触媒) 0.04 重量部を、キシレン 3.96 重量部及びペガソール AN 45 (モービル石油) 31.7 重量部、エチルシクロヘキサン 31.7 重量部、メチルシクロヘキサン 31.7 重量部からなる溶剤に溶解して、住宅内外装用の防汚コーティング液を得た。このコーティング液を住宅外壁上にローラーにより被覆した。外壁には長期に亘り汚れの発生は見られなかった。また、埃などの汚れは、水の吹き付けにより容易に除去することができた。

実施例 6

20 製造例 1 で得た無機ポリシラザン 2 重量部及び DMPP (触媒) 0.08 重量部を、キシレン 7.92 重量部及びペガソール 3040 (モービル石油) 90 重量部からなる溶剤に溶解して、ポリカーボネート板用防汚コーティング液を得た。このコーティング液を布に浸しポリカーボネート板に手塗り被覆した。基板のコーティング液による侵食はなく、
25 表面に親水性の緻密なシリカ被膜を形成することができた。

発明の効果

以上述べたように、本発明の親水性被膜形成性防汚コーティング液によれば、塗布時においては、液状であるため、スプレーコート、布・スポンジ拭き法などにより簡単に塗布することができ、塗布後においては液状であったポリシラザンが硬質で緻密な被膜に転化するため、極めて防汚効果に優れた親水性のコーティング膜を容易に形成することができる。しかも、このように形成されたコーティング被膜の親水性には持続性があり、通常１～２年間有効な親水性を維持することが出来る。また、溶剤の種類、配合量などを調整するだけで、極めて多用途への転用が可能となる。

産業上の利用分野

以上のとおり、本発明の親水性被膜形成性防汚コーティング液は、自動車、電車、航空機などの車体・ホイール、入れ歯、墓石、住宅内外装、トイレ、台所、洗面所、浴槽などの水まわり製品、看板、標識、プラスチック製品、ガラス製品などの表面の親水性防汚被膜形成材料として極めて有用である。

請 求 の 範 囲

1. 無機ポリシラザン、希釈溶剤及び触媒を含有することを特徴とする防汚コーティング液。
- 5 2. 希釈溶剤として、ミネラルスピリットを用いることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の防汚コーティング液。
3. 希釈溶剤として、パラフィン系溶剤を用いることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の防汚コーティング液。
4. 希釈溶剤に、キシレン、メチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキ
10 サンのうち1種または2種以上の溶剤が含まれることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の防汚コーティング液。
5. 希釈溶剤に、さらにキシレン、メチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキサンのうち1種または2種以上の溶剤が含まれることを特徴とする請求の範囲第2項に記載の防汚コーティング液。
- 15 6. 希釈溶剤に、さらにキシレン、メチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキサンのうち1種または2種以上の溶剤が含まれることを特徴とする請求の範囲第3項に記載の防汚コーティング液。
7. 無機ポリシラザンの濃度が0.5～10重量%であることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の防汚コーティング液。
- 20 8. 触媒を無機ポリシラザン純分に対して0.5～10重量%含むことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の防汚コーティング液。
9. 触媒として、4, 4'-トリメチレンビス(1-メチルピペリジン)を用いることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の防汚コーティング液。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/04069

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C09D183/16, C09D5/16

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C09D1/00-10/00, C09D101/00-201/10, C08L83/16

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2002

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2002

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

QUESTEL (WPIL)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 11-116815 A (Tonen Corp.), 27 April, 1999 (27.04.99), Claims; Par. Nos. [0035], [0039] (Family: none)	1-9
A	JP 11-254599 A (Asahi Glass Co., Ltd.), 21 September, 1999 (21.09.99), Claims (Family: none)	1-9

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not

considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T"

later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X"

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y"

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&"

document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

25 July, 2002 (25.07.02)

Date of mailing of the international search report

06 August, 2002 (06.08.02)

Name and mailing address of the ISA/

Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl⁷ C09D183/16, C09D5/16

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl⁷ C09D1/00-10/00, C09D101/00-201/10
C08L83/16

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
日本国公開実用新案公報 1971-2002年
日本国実用新案登録公報 1996-2002年
日本国登録実用新案公報 1994-2002年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

QUESTEL (WPIL)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 11-116815 A (東燃株式会社) 1999. 04. 27, 【特許請求の範囲】欄、【0035】欄、【0039】欄、 (ファミリーなし)	1-9
A	JP 11-254599 A (旭硝子株式会社) 1999. 09. 21, 【特許請求の範囲】欄、(ファミリーなし)	1-9

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

25. 07. 02

国際調査報告の発送日

06.08.02

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

大畑 通隆

4V

9443

電話番号 03-3581-1101 内線 3483